CMA
212711110052
有效期至2027年09月05日

ilac-MRA

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检 验 报 告

TEST REPORT

No.F25002340

产品名称：
Sample Name 全棉汗衫

委托单位：
Client's Unit 西安曲江康桥学校

检验类别：
Test Type 委托检验

西安纤维纺织品监督检验所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002340

委托单位名称 Applicant	西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	师盼		受理日期 Application Date	2025-09-11
样品名称 Sample Name	冬季洋装		样品数量 Sample Quantity	1 件
样品特征/状态 Sample Property	面料：机织，藏蓝；无密封包装/符合检验要求		封样状态 Sealed Sample State	封条完好
标称信息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	棉：60%，聚酯纤维：35%，氨纶：5%		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技发展有限公司		
检验项目 Test Items	纤维含量,甲醛含量,pH 值,可分解致癌芳香胺染料,异味,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐皂洗色牢度,耐干摩擦色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015			
检测日期 Test Time	2025 年 9 月 17 日 至 2025 年 9 月 26 日			
检验结论 Conclusion	该样品所检项目（不含纤维含量）符合 GB/T 31888-2015 标准要求，安全性能所检项目符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求，纤维含量检测结果见续页。 [redacted] 签发日期：2025 年 09 月 26 日 Issued Date			
备 注 Remarks	委托方告知:不检测里料			

批准：孙凡 Approved By　　审核：付雅娟 Inspected By　　编制：刘会 Edited By

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002340

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
一	纤维含量	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.2-2009	%	/	面料: 棉: 58.0 聚酯纤维: 39.6 氨纶: 2.4	/
二	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	面料: 未检出 (检出限为 20)	符合
三	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液	/	4.0~8.5	面料: 6.9	符合
四	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
2	联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
4	2-萘胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
7	对氯苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
9	4,4′-二氨基二苯甲烷			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
10	3,3′-二氯联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
11	3,3′-二甲氧基联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
12	3,3′-二甲基联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期: 2025-09-26

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002340

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
18	邻甲苯胺			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤20	面料：未检出（测定低限为 5）	符合
五	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味	无	符合
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料：4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料：4-5	符合

签发日期： 2025-09-26

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002340

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料: 4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料: 4-5	符合
九	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			≥3-4	面料: 4-5	符合
2	沾色			≥3-4	面料: 4-5	符合
十	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级	内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	面料: 4-5	符合
以下空白						
备 注	/					

签发日期： 2025-09-26