CMA
212711110052
有效期至2027年09月05日

ilac-MRA

CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检 验 报 告

TEST REPORT

No.F25002033

产品名称：
Sample Name

委托单位：
Client's Unit

检验类别：
Test Type

西安纤维纺织品监督检验所
检验检测专用章
委托检验

西 安 纤 维 纺 织 品 监 督 检 验 所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002033　　共 4 页 第 1 页

委托单位名称 Applicant	西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	张上		受理日期 Application Date	2025-08-18
样品名称 Sample Name	冬裤		样品数量 Sample Quantity	1 条
样品特征/状态 Sample Property	针织，红；无密封包装/符合检验要求		封样状态 Sealed Sample State	封条完好
标称信息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	聚酯纤维：71%，棉：26%，氨纶：3%		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技发展有限公司		
检验项目 Test Items	纤维含量,甲醛含量,pH 值,可分解致癌芳香胺染料,异味,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐摩擦色牢度,耐皂洗色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015			
检测日期 Test Time	2025 年 8 月 20 日 至 2025 年 8 月 28 日			
检验结论 Conclusion	该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准要求，安全性能所检项目符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求。 [redacted] 签发日期：2025 年 09 月 03 日 Issued Date			
备 注 Remarks	委托方告知:不检测装饰			

批准：李均东 Approved By　　审核：付雅娟 Inspected By　　编制：周红婷 Edited By

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002033

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
一	纤维含量	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.2-2009	%	聚酯纤维:71±5.0, 棉:26±5.0,氨纶:3 （实测值应>0）	聚酯纤维：71.3 棉：27.0 氨纶：1.7	符合
二	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出 （检出限为 20）	符合
三	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质：氯化钾溶液	/	4.0~8.5	6.2	符合
四	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
2	联苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
4	2-萘胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
7	对氯苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
9	4,4′-二氨基二苯甲烷			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
10	3,3′-二氯联苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
11	3,3′-二甲氧基联苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合
12	3,3′-二甲基联苯胺			≤20	未检出 （测定低限为 5）	符合

签发日期： 2025-09-03

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002033

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
13	3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
15	4,4′-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
16	4,4′-二氨基二苯醚			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
17	4,4′-二氨基二苯硫醚			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
18	邻甲苯胺			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤20	未检出（测定低限为 5）	符合
五	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味	无	符合
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合

签发日期： 2025-09-03

西安纤维纺织品监督检验所

Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告

TEST REPORT

委托检验 No. F25002033

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
九	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级			符合
1	干摩			内在质量要求:≥3-4 B 类:≥3	4-5	符合
2	湿摩			内在质量要求:≥3 B 类:≥2-3	3	符合
十	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			≥3-4	4-5	符合
2	沾色			≥3-4	4-5	符合
以下空白						
备 注	/					

签发日期： 2025-09-03