



21271 1110052
有效期至2027年09月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检 验 报 告

TEST REPORT



No.F25001490

产品名称:

Sample Name

委托单位:

Client's Unit

检验类别:

Test Type



西 安 纤 维 纺 织 品 监 督 检 验 所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西料第一号

注意事项

- 1、 报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 3、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 委托检验的样品，应于收到检验报告之日起三十天内取回，过期不取，视为自动放弃，检验机构将自行处理。
- 6、 委托检验仅对来样负责。
- 7、 对检验报告若有异议，应于收到报告书之日起十五日内，委托检验向检验单位提出，监督检验向下达任务机关提出。
- 8、 使用说明项目不对内容真实性进行核实。

地址：西安高新技术开发区科技六路198号

电话：029-81779500

传真：029-81779518

邮编：710068

E-mail : xaxjs@ 126.com

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001490

共4页 第1页

委托单位名称 Applicant	西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	张上		受理日期 Application Date	2025-06-27
样品名称 Sample Name	西装外套		样品数量 Sample Quantity	1 件
样品特征/状态 Sample Property	面料：机织，深灰；无密封包装/符合检验要求		封样状态 Sealed Sample State	封条完好
标 称 信 息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	聚酯纤维：100%		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技有限公司		
检验项目 Test Items	纤维含量,甲醛含量,pH 值,可分解致癌芳香胺染料,异味,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐皂洗色牢度,耐摩擦色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015			
检测日期 Test Time	2025 年 7 月 9 日 至 2025 年 7 月 25 日			
检 验 结 论 Conclusion	该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准要求，安全性能所检项目符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求。  签发日期： 2025 年 08 月 05 日 Issued Date 			
备 注 Remarks	委托方告知:不检测里料			

批准：李向军
Approved By

审核：付维娟
Inspected By

编制：周婷婷
Edited By

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001490

共4页 第2页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
一	纤维含量	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	%	聚酯纤维:100	面料: 聚酯纤维: 100	符合
二	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	未检出 (检出限为 20)	符合
三	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液	/	4.0~8.5	6.0	符合
四	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
2	联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
4	2-萘胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
7	对氯苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
10	3,3'-二氯联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
11	3,3'-二甲氧基联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期: 2025-08-05

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001490

共4页 第3页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
18	邻甲苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤20	面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
五	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味	无	符合
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求: ≥3-4 B类: ≥3	面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求: ≥3-4 B类: ≥3	面料: 4-5	符合
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合



签发日期: 2025-08-05

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001490

共4页 第4页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	面料: 4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	面料: 4-5	符合
九	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			≥3-4	面料: 4-5	符合
2	沾色			≥3-4	面料: 4-5	符合
十	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级			符合
1	干摩			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	面料: 4-5	符合
2	湿摩			内在质量要求:≥3 B类:≥2-3	面料: 4-5	符合
以下空白						
备注	/					

签发日期: 2025-08-05