



21271 1110052
有效期至2027年09月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检验报告

TEST REPORT

No.F24000813

产品名称:

西装外套女 短袖衬衫女 灰色裙子

Sample Name

委托单位:

江苏飒美特教育科技有限公司/西安曲江康桥学

Client's Unit

检验类别:

委托检验

Test Type

西安纤维纺织品监督检验所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F24000813

共5页 第1页

委托单位名称 Applicant	江苏飒美特教育科技有限公司/西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	张上/师盼	受理日期 Application Date	2024-06-11	
样品名称 Sample Name	西装外套女 短袖衬衫女 灰色裙子	样品数量 Sample Quantity	1 套	
样品特征/状态 Sample Property	机织, 外套(面料: 深灰)、衬衫(白)、裙(面料: 深灰); 无密封包装/符合检验要求		封样状态 Sealed Sample State	封条完好
标 称 信 息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	/		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技有限公司		
检验项目 Test Items	可分解致癌芳香胺染料,pH 值,甲醛含量,异味,纤维含量,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐皂洗色牢度,耐摩擦色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015,FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007			
检测日期 Test Date	2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 20 日			
检 验 结 论 Conclusion	该样品所检项目(不含纤维含量,详见续页)符合 GB/T 31888-2015 标准要求,安全性能所检项目(详见续页)符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求,纤维含量检测结果见续页。 签发日期: 2024 年 07 月 08 日 Issued Date			
备 注 Remarks	1.委托方告知:不检测里料 2.异味为整体检测项目			

批准: 李向军
Approved By

审核: 付维娟
Inspected By

编制: 刘会
Edited By

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000813

共 5 页 第2页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
一	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
2	联苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
4	2-萘胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
7	对氯苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
8	2,4-二氨基苯甲 酰			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
9	4,4'-二氨基二苯 甲烷			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
10	3,3'-二氯联苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
11	3,3'-二甲氧基联 苯胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
12	3,3'-二甲基联苯 胺			≤20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期: 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000813

共 5 页 第3页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
18	邻甲苯胺			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤ 20	外套面料+裙面料: 未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期: 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000813

共 5 页 第4页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
二	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液	/	4.0~8.5	外套面料: 6.4 衬衫: 6.5 裙面料: 6.4	符合
三	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	外套面料: 未检出 衬衫: 未检出 裙面料: 未检出 (检出限为 20)	符合
四	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味	无	符合
五	纤维含量	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009 FZ/T 01057.2-2007	%	/	外套面料、裙面料: 聚酯纤维: 100 衬衫: 聚酯纤维: 57.6 棉: 42.4	/
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求: ≥3-4 B 类: ≥3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求: ≥3-4 B 类: ≥3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求: ≥3-4 B 类: ≥3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要求: ≥3-4 B 类: ≥3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求: ≥3-4 B 类: ≥3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合

签发日期: 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000813

共 5 页 第5页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
2	沾色			内在质量要求 $\geq 3-4$ B类 ≥ 3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
九	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			$\geq 3-4$	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
2	沾色			$\geq 3-4$	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
十	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级			符合
1	干摩			内在质量要求 $\geq 3-4$ B类 ≥ 3	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
2	湿摩			内在质量要求 ≥ 3 B类 $\geq 2-3$	外套面料: 4-5 裙面料: 4-5	符合
以下空白						
备注	/					

签发日期: 2024-07-08