



21271 1110052
有效期至2027年09月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检 验 报 告

TEST REPORT

No.F24000820

产品名称:

Sample Name

防寒两件套 冲锋衣外壳 羽绒内胆

委托单位:

Client's Unit

江苏飒美特教育科技有限公司/西安曲江康桥学
校

检验类别:

Test Type

委托检验

西安纤维纺织品监督检验所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F24000820

共 5 页 第1页

委托单位名称 Applicant	江苏飒美特教育科技有限公司/西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	张上/师盼	受理日期 Application Date	2024-06-11	
样品名称 Sample Name	防寒两件套 冲锋衣外壳 羽绒内胆	样品数量 Sample Quantity	1 件	
样品特征/状态 Sample Property	外件(面料:机织、黑),内胆(面料:机织、黑);无密封包装/符合检验要求	封样状态 Sealed Sample State	封条完好	
标 称 信 息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	/		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技有限公司		
检验项目 Test Items	可分解致癌芳香胺染料,pH 值,甲醛含量,异味,纤维含量,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐皂洗色牢度,耐摩擦色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015,FZ/T 01057.2-2007,FZ/T 01057.3-2007,FZ/T 01057.4-2007			
检测日期 Test Date	2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 25 日			
检 验 结 论 Conclusion	该样品所检项目(不含纤维含量,详见续页)符合 GB/T 31888-2015 标准要求,安全性能所检项目(详见续页)符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求,纤维含量检测结果见续页。 签发日期: 2024 年 07 月 08 日 Issued Date			
备 注 Remarks	1.委托方告知:不检测外件里料、装饰、填充物;内胆面、里料为同批生产 2.异味为整体检测项目			

批准: 余向军
Approved By

审核: 付雅娟
Inspected By

编制: 刘会
Edited By

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000820

共 5 页 第2页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
—	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
2	联苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
4	2-萘胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
7	对氯苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
10	3,3'-二氯联苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
11	3,3'-二甲氧基联苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺			≤20	外件面料+内胆面、 里料：未检出 (测定低限为5)	符合

签发日期： 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检 验 报 告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000820

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
18	邻甲苯胺			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤20	外件面料+内胆面、里料：未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期： 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000820

共 5 页 第4页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
二	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液	/	4.0~8.5	外件面料: 6.3 内胆面、里料: 6.0	符合
三	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	外件面料: 未检出 内胆面、里料: 未检出 (检出限为 20)	符合
四	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程 石油味(如汽油、 煤油味)、鱼腥 味、芳香烃气味	无	符合
五	纤维含量	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	%	/	外件面料: 聚酯纤维: 100 内胆面、里料: 锦纶: 100	/
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
2	沾色			内在质量要 求: ≥3-4 B 类: ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合

签发日期: 2024-07-08

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT

委托检验 No. F24000820

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
九	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			≥3-4	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
2	沾色			≥3-4	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
十	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级			符合
1	干摩			内在质量要求 ≥3-4 B 类 ≥3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
2	湿摩			内在质量要求 ≥3 B 类 ≥2-3	外件面料: 4-5 内胆面、里料: 4-5	符合
以下空白						
备注	/					

签发日期: 2024-07-08