



21271 1110052
有效期至2027年09月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2851

检验报告

TEST REPORT



No.F25001469

产品名称:
Sample Name

委托单位:
Client's Unit

检验类别:
Test Type



西安纤维纺织品监督检验所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001469

共4页 第1页

委托单位名称 Applicant	西安曲江康桥学校			
委托方代表 Client	张上	受理日期 Application Date	2025-06-27	
样品名称 Sample Name	冬裤	样品数量 Sample Quantity	1条	
样品特征/状态 Sample Property	针织, 深蓝; 无密封包装/符合检验要求	封样状态 Sealed Sample State	封条完好	
标 称 信 息 Label Info.	商标 Trade Mark	飒美特	规格/号型 Specification	/
	等级/级别 Grade	/	货号/款号 Raw NO.	/
	安全技术类别 Safe Type	GB 31701 B 类	执行标准 Operative Norm	GB/T 31888-2015
	纤维成分含量 Fiber Content	聚酯纤维: 71%, 棉: 26%, 氨纶: 3%		
	生产单位/代理商 Manufacturer/Agent	江苏飒美特教育科技有限公司		
检验项目 Test Items	纤维含量, 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 异味, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐摩擦色牢度			
检验依据 Test Ref.	GB/T 31888-2015			
检测日期 Test Time	2025年7月7日至2025年7月31日			
检 验 结 论 Conclusion	该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准要求, 安全性能所检项目符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求。  签发日期: 2025年08月05日 Issued Date			
备 注 Remarks	委托方告知: 不检测装饰			

批准:
Approved By

审核:
Inspected By

编制:
Edited By

付伟博

周婷婷

品出
检验

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001469

共4页 第2页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
一	纤维含量	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.11-2009	%	聚酯纤维:71±5.0, 棉:26±5.0,氨纶:3 (实测值应>0)	聚酯纤维: 70.6 棉: 26.8 氨纶: 2.6	符合
二	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	mg/kg	≤75	20	符合
三	pH 值	GB/T 7573-2009 萃取介质: 氯化钾溶液	/	4.0~8.5	7.2	符合
四	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024	mg/kg			符合
1	4-氨基联苯			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
2	联苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
3	4-氯-邻甲苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
4	2-萘胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
5	邻氨基偶氮甲苯			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
7	对氯苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
8	2,4-二氨基苯甲酸			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
10	3,3'-二氯联苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
11	3,3'-二甲氨基联苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合

签发日期: 2025-08-05

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001469

共4页 第3页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
14	2-甲基-5-氨基苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氨基苯胺)			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
18	邻甲苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
19	2,4-二氨基甲苯			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
21	邻氨基苯甲醚			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
22	4-氨基偶氮苯			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
23	2,4-二甲基苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
24	2,6-二甲基苯胺			≤20	未检出 (测定低限为 5)	符合
五	异味	GB 18401-2010	/	无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味	无	符合
六	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合



签发日期: 2025-08-05

西安纤维纺织品监督检验所
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告
TEST REPORT



委托检验 No. F25001469

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	方法标准	计量单位	标准要求与公差	样本检验结果	单项判定
七	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
八	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	级			符合
1	变色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
2	沾色			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
九	耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 方法 A(1)	级			符合
1	变色			≥3-4	4-5	符合
2	沾色			≥3-4	4-5	符合
十	耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	级			符合
1	干摩			内在质量要求:≥3-4 B类:≥3	4-5	符合
2	湿摩			内在质量要求:≥3 B类:≥2-3	3-4	符合
以下空白						
备注	/					

签发日期: 2025-08-05